(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2005 年3 月24 日 (24.03.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/027597 A1

(51) 国際特許分類7:

H05K 1/03

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/013603

(22) 国際出願日:

2004年9月10日(10.09.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2003-317635 2003年9月10日(10.09.2003) JP

- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): ユニチカ株式会社 (UNITIKA LTD.) [JP/JP]; 〒6600824 兵庫県尼崎市東本町 1 丁目 5 0 番地 Hyogo (JP). 日本化薬株式会社 (NIPPON KAYAKU KABUSHIKI KAISHA) [JP/JP]; 〒1028172 東京都千代田区富士見 1 丁目 1 1 番 2 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 越後 良彰 (ECHIGO, Yoshiaki). 江口 寿史朗 (EGUCHI, Jusirou). 繁田 朗 (SHIGETA, Akira). 内田 誠 (UCHIDA, Makoto). 茂木繁 (MOTEKI, Shigeru).

- (74) 代理人: 森本 義弘 (MORIMOTO, Yoshihiro); 〒 5500005 大阪府大阪市西区西本町 1 丁目 1 0 番 1 0号 西本町全日空ビル 4 階 Osaka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: SUBSTRATE FOR FLEXIBLE PRINTED WIRING BOARD AND METHOD FOR MANUFACTURING SAME

(54) 発明の名称: フレキシブルプリント配線板用基板及びその製造方法

(57) Abstract: Disclosed is a substrate for a flexible printed wiring board which comprises an adhesive layer composed of an epoxy resin composition, a pair of insulating layers which are respectively superposed on either side of the adhesive layer and made of a film composed of a non-thermoplastic polyimide resin, and conductive layers respectively formed on the outer surfaces of the films. The total thickness of the insulating layers superposed on both sides of the adhesive layer is $10-100 \mu m$ and 2-10 times as thick as the adhesive layer. The adhesion strength between the insulating layers via the adhesive layer is not less than 7.0 N/cm.

l (57) 要約: フレキシブル配線板用の基板であって、エポキシ樹脂組成物からなる接着層と、接着層の両面にそれぞれ ,積層されるとともに、非熱可塑性ポリイミド樹脂からなる一対のフィルムにて形成された絶縁層と、各フィルムの 外表面に設けられた導体層とを備え、接着層の両面に積層された絶縁層の全体の厚みは、10~100μmであると :ともに前記接着層の厚みの2~10倍であり、接着層を介した絶縁層同士の接着強度が7.0N/cm以上である。

